Rollo de corcho aglomerado

ASTM F-104

Datos técnicos	
Conductividad térmica:	valor indicativo 0,045 W/(m□K)
Comade viada termicar	valor maleative cyclic my (mility)
Acústica Impacto: UNE EN ISO 717-2	ΔLW (dB) 20
Classificación al fuego:	Euroclasse E
Densidad:	200 - 220 Kg / m ³
Composición:	Granulado de corcho natural de 1 - 4mm Cola de Poliuretano
Comportamiento compressión: ASTM F-104	> F5
Recuperación: ASTM F-104	75%
Fuerza tensil: ASTM F-104	4 - 8 Kg/cm ²
Dureza shore A:	50-55